Silicone Sealing Compound - Black (SSCB)

Pasta siliconica nera

Caratteristiche

Silicone monocomponente, ad elasticità durevole per impieghi in ambienti sottoposti a sollecitazioni di temperatura, pronto per l'uso nella confezione automatica. La pasta siliconica nera è un'alternativa alle tradizionali guarnizioni in materiale solido.

- impermeabilizza durevolmente e rimane a lungo elastico
- Collega canali di guarnizioni di diversa grandezza.
- Resiste ad acqua, acqua salmastra, grasso, olio, detersivi, idrocarburi, acidi diluiti e liscivia, così come molte altre sostanze chimiche.
- Impermeabilizzare senza bisogno di smontare.

Campi di applicazione

Impermeabilizza parti di metallo (alluminio, ghisa, acciaio e così via), plastica, ceramica e legno, coppe dell'olio, coperchi di valvole e pompe, coperchi di ruote dentate, guarnizioni di differenziali, cassette per batterie, proiettori, fanali posteriori, scatole di protezione, scatole dei termostati, vasche olio per ingranaggi, scatole del cambio, coperchi scatole della distribuzione, coperture assali motore e così via. Impieghi universali: costruzione di motori e carrozzerie, riscaldamenti ed impianti, climatizzazione e molto altro ancora.

Modalità d'uso

Le superfici per la guarnizione devono essere privi di polvere, olio e grasso. Le vecchie guarnizioni devono essere rimosse. Applicare lo strato nello spessore desiderato ed unire le parti da impermeabilizzare. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Consumo

200 ml è sufficiente per un'applicazione.

Tempo di azione

Skinning: 5-10 min/ Tempo di presa: 1 mm / 5 ore

Dati tecnici

Stato fisico: Pasta
Colore: nero/a
odore: caratteristico
Densità (a 20 °C): 1,00- 1,35 g/cm³
Temperatura di lavorazione: +5°C bis +35°C
Densità: 1,03g/cm³
Resistenza alla temperatura: –50°C bis +265°C
Allungamento: >400%
Durezza Shore A: ca. 20°
Periodo di validità: 12 Monate

Confezioni	Cod.	VE
200ml	P9772	12

Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato deegli effeti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informzioni fornite sono da considerari dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de